

ШПАТЛЕВКА «ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ЦЕМЕНТНАЯ»

ПРОФИКС

Используется для финишного выравнивания стен и потолков в сухих, влажных и мокрых помещениях по бетону, газобетону, пенобетону, известково-цементной и цементно-песчанной штукатурке. Для использования внутри помещений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Цвет | серый |
| Вяжущее | цемент |
| Максимальная крупность наполнителя | 0,315 мм |
| Температура применения | от +5 до +30°C |
| Количество воды на 1 кг сухой смеси | 0,31-0,33 л |
| Толщина слоя | не более 3 мм |
| Подвижность | П _к 3 (8-12 см) |
| Сохраняемость первоначальной подвижности | 2 часа |
| Водоудерживающая способность | не менее 99% |
| Стойкость к образованию трещин | стойкая |
| Адгезия (прочность сцепления с бетонным основанием) | не менее 0,3 МПа в возрасте 28 суток |
| Прочность на изгиб | не менее 2 МПа |
| Прочность на сжатие | не менее 4 МПа в возрасте 28 суток |
| Водопоглощение | не более 15% |
| Капиллярное водопоглощение | не более 0,4 кг / (м ² *мин ^{0,5}) |
| Коэффициент паропроницаемости | не менее 0,04 мг / (м*ч*Па) |
| Морозостойкость контактной зоны, циклов | не менее 25 |



Толщина слоя
не более 3 мм



Не дает усадки и трещин



Для внутренних работ



Прочность на сжатие:
4 МПа



Вяжущее:
цемент

ГОСТ 33699-2015



Центральный офис
Кемерово, пр. Кузнецкий 176, офис 4



Телефон для связи
+7 3842 65-01-25



E-mail
office@profiks.ru



Сайт
profiks.ru