

РЕМЖБИ 411

ПРОФИКС

Ремонтный цементный состав «РемЖБИ - 411» предназначен проведения ремонта элементов бетонных и железобетонных конструкций, каменной и кирпичной кладки при ликвидации дефектов, допущенных в процессе строительства и разрушений, возникших в период эксплуатации. Обеспечивает восстановление работоспособности и долговечности эксплуатируемых бетонных, железобетонных и каменных конструкций.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Цвет | серый |
| Вяжущее | цемент |
| Максимальная крупность наполнителя | 0,63 мм |
| Температура применения | от +5 до +30°C |
| Количество воды на 1 кг. сухой смеси | 0,22-0,23 л |
| Начало схватывания смеси | 35 минут |
| Конец схватывания смеси | 155 минут |



Вяжущее:
цемент

ТУ 23.64.10-012-27634388-2021