

Ремонтный цементный состав РемЖБИ 211 предназначен для ремонта сколов, проведения ремонта элементов бетонных и железобетонных конструкций, каменной и кирпичной кладки при ликвидации дефектов, допущенных в процессе строительства и разрушений, возникших в период эксплуатации. Обеспечивает восстановление работоспособности и долговечности эксплуатируемых бетонных, железобетонных и каменных конструкций.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Вяжущее	цемент
Максимальная крупность наполнителя	3,2 мм
Температура применения	от +5 до +30°C
Количество воды на 1 кг сухой смеси	0,22-0,24 л
Начало схватывания смеси	15 минут
Конец схватывания смеси	25 минут
Прочность на сжатие	не менее 20 МПа в возрасте 28 суток
Адгезия (прочность сцепления с бетонным основанием)	не менее 1,5 МПа в возрасте 28 суток



Адгезия
не менее 1,5 МПа



Прочность
на сжатие:
не менее 20 МПа



Вяжущее:
цемент

ТУ 23.64.10-012-27634388-2021



Центральный офис
Кемерово, пр. Кузнецкий 176, офис 4



Телефон для связи
+7 3842 65-01-25



E-mail
office@profiks.ru



Сайт
profiks.ru