

# ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ «КОРОЕД»

## ПРОФИКС

Штукатурка декоративная «Короед» предназначена для устройства декоративных тонкослойных штукатурных покрытий с фактурой «короед» при внутренних и наружных работах, в т. ч. при отделке фасадов зданий, утепленных пенополистирольными или минерально-волоконными плитами.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый и белый
Вязущее	цемент
Максимальная крупность наполнителя	3 мм
Количество воды на 1 кг сухой смеси	0,21-0,23 л
Подвижность	П <sub>к</sub> 3 (8-12 см)
Водоудерживающая способность	не менее 98%
Расслаиваемость	не более 3%
Стойкость к образованию трещин	стойкая
Средняя плотность в сухом состоянии	1400-1600 +/- 100 кг/м <sup>3</sup>
Прочность на сжатие	не менее 6 МПа
Адгезия (прочность сцепления с бетонным основанием)	не менее 0,6 Мпа
Капиллярное водопоглощение	не более 0,4 кг / (м <sup>2</sup> *мин <sup>0,5</sup> )
Коэффициент паропроницаемости	не менее 0,035 мг/ (м*ч*Па)
Марка по морозостойкости	F50
Марка по морозостойкости контактной зоны	F <sub>к</sub> 25



Не дает усадки и трещин



Расход составляет 3-4 кг на 1 м<sup>2</sup>



Для внутренних и наружных работ



Прочность на сжатие: не менее 6 МПа



Связующее: цемент

Деформация усадки не более 1,0 мм/м

Стойкость к ударным воздействиям стойкая

Прочность не менее 2,2 МПа

ГОСТ Р 58279-2018



Центральный офис  
Кемерово, пр. Кузнецкий 176, офис 4



Телефон для связи  
+7 3842 65-01-25



E-mail  
office@profiks.ru



Сайт  
profiks.ru