

Предназначена для устранения дефектов (царапин, каверн, сколов, выбоин) бетонных и железобетонных изделия, возникающих в процессе их производства, транспортировки и хранения.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Вяжущее	цемент
Максимальная крупность наполнителя	до 0,315 мм
Температура применения	от +5 до +30°C
Количество воды на 1 кг сухой смеси	0,37-0,39 л
Толщина слоя	не более 3 мм
Подвижность	П <sub>к</sub> 3 (8-12 см)
Сохраняемость первоначальной подвижности	2 часа
Водоудерживающая способность	не менее 99%
Прочность на сжатие	не менее 10 МПа в возрасте 28 суток
Водопоглощение	не более 15% по массе
Капиллярное водоплощение	не более 0,4 кг / (м <sup>2</sup> *ч <sup>0,5</sup> )
Марка по морозостойкости	F50
Адгезия (прочность сцепления с бетонным основанием)	не менее 0,5 МПа в возрасте 28 суток
Водостойкость	водостойкая
Марка по морозостойкости контактной зоны	F <sub>кз</sub> 25



Адгезия  
не менее 0,5 МПа



Толщина слоя:  
не более 3 мм



Вяжущее:  
цемент



Прочность  
на сжатие:  
не менее 10 МПа



Не дает  
усадки и трещин

Прочность на изгиб	не менее 4 МПа
--------------------	----------------

Стойкость к образованию трещин	стойкая
--------------------------------	---------

Коэффициент паропроницаемости	не менее 0,04 мг / (м*ч*Па)
-------------------------------	-----------------------------

ГОСТ 33699-2015



Центральный офис  
Кемерово, пр. Кузнецкий 176, офис 4



Телефон для связи  
+7 3842 65-01-25



E-mail  
office@profiks.ru



Сайт  
profiks.ru