

КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ «ОПТИМ»

ПРОФИКС

Для укладки настенной и напольной керамической плитки на поверхности из бетона, кирпичную кладку, штукатурку, шпатлевки во внутренних сухих и умеренно влажных помещениях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Вяжущее	цемент
Максимальная крупность наполнителя	0,63 мм
Температура применения	+5 - +30°C
Температура эксплуатации	от 0 до +70°C
Количество воды на 1 кг сухой смеси	0,20-0,22 л
Жизнеспособность раствора	1,5-2 часа
Толщина слоя	2-6 мм
Время корректировки положения плитки	10 мин
Возможность затирки швов	через 48 часов
Водоудерживающая способность	не менее 98%
Способность к смачиванию	10 минут
Адгезия (прочность сцепления с бетонным основанием)	не менее 0,5 МПа в возрасте 28 суток
Открытое время после нанесения	10 мин



Адгезия
не менее 0,5 МПа



Толщина
слоя: 2-6 мм



Расход
составляет
от 2 до 5 кг на 1 м²

ГОСТ Р 56387-2018



Центральный офис
Кемерово, пр. Кузнецкий 176, офис 4



Телефон для связи
+7 3842 65-01-25



E-mail
office@profiks.ru



Сайт
profiks.ru