

# ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ «ОПТИМ»

## ПРОФИКС

Предназначена для ремонта и выравнивания стен и потолков по бетону, кирпичу, известково-цементной штукатурке. Также применяется для заполнения выбоин, раковин, трещин, участков отвалившейся штукатурки. Для внутренних и наружных работ.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Вяжущее	цемент
Максимальная крупность наполнителя	0,63 мм
Температура применения	от +5 до +30°C
Температура эксплуатации	от -50 до +70°C
Количество воды на 1 кг. сухой смеси	0,14-0,20 л
Толщина 1 слоя	1-20 мм
Подвижность	П <sub>3</sub> (8-12 см)
Водоудерживающая способность	не менее 98%
Сохраняемость первоначальной подвижности	1,5-2 часа
Расслаиваемость	не более 1%
Стойкость к образованию трещин	стойкая
Средняя плотность в сухом состоянии	1500-1700 +/- 100 кг/м <sup>3</sup>
Прочность на сжатие	не менее 5 МПа
Адгезия (прочность сцепления с бетонным основанием)	не менее 0,3 МПа в возрасте 28 суток
Капиллярное водопоглощение	не более 0,4 кг / (м <sup>2</sup> *мин <sup>0.5</sup> )
Марка по морозостойкости	F25



Толщина слоя  
1-20 мм



Расход составляет  
1,5-1,6 кг на 1 м<sup>2</sup>



Для внутренних и наружных работ



Прочность на сжатие:  
не менее 5 МПа



Вяжущее:  
цемент

Марка по морозостойкости контактной зоны не менее 25

Деформация усадки не более 1,0 мм/м

Стойкость к ударным воздействиям стойкая

ГОСТ Р 58279-2018



Центральный офис  
Кемерово, пр. Кузнецкий 176, офис 4



Телефон для связи  
+7 3842 65-01-25



E-mail  
office@profiks.ru



Сайт  
profiks.ru