

Предназначена для устранения дефектов (царапин, каверн, сколов, выбоин) бетонных и железобетонных изделий, возникающих в процессе их производства, транспортировки и хранения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Вяжущее	цемент
Максимальная крупность наполнителя	0,315 мм
Температура применения	от +5 до +30°C
Количество воды на 1 кг сухой смеси	0,37-0,39 л
Толщина слоя	не более 3 мм
Подвижность	Пк3 (8-12 см)
Сохраняемость первоначальной подвижности	2 часа
Водоудерживающая способность	не менее 99%
Прочность на сжатие	не менее 10 МПа в возрасте 28 суток
Водопоглощение	не более 15% по массе
Капиллярное водопоглощение	не более 0,4 кг/ (м ² *ч ^{0,5})
Марка по морозостойкости	F50
Адгезия (прочность сцепления с бетонным основанием)	не менее 0,5 МПа в возрасте 28 суток
Водостойкость	водостойкая
Марка по морозостойкости контактной зоны	F _{кз} 25



Адгезия
не менее 0,5 МПа



Толщина слоя:
не более 3 мм



Вяжущее:
цемент



Прочность
на сжатие:
не менее 10 МПа



Не дает
усадки и трещин

Прочность на изгиб не менее 4 МПа

Стойкость к образованию трещин стойкая

Коэффициент паропроницаемости не менее 0,04 мг/ (м*ч*Па)

ГОСТ 33699-2015



Центральный офис
Кемерово, пр. Кузнецкий 176, офис 4



Телефон для связи
+7 3842 65-01-25



E-mail
office@profiks.ru



Сайт
profiks.ru