

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ

ПРОФИКС

Предназначена для выравнивания стен и потолков ручным и машинным способом с помощью растворосмесительных штукатурных агрегатов: станций, насосов и т. п. Наносится на любые основания (кирпичная кладка; цементная, известково-цементная и гипсовая штукатурка; бетон; газобетон, ячеистый бетон и пенобетон; ДСП, гипсокартонные и гипсоволокнистые листы и т. д.). Позволяет подготовить поверхность под укладку керамической плитки, оклейку обоями и покраску без дополнительного шпаклевания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Вяжущее	гипс
Температура применения	от +5 до +30°C
Количество воды на 1 кг. сухой смеси	0,40-0,50 л
Температура воды для затворения	не более 20° С
Толщина слоя	от 5 до 50 мм
Время полного высыхания	7 суток
Насыпная плотность	800-1000 +/-100 кг/м3
Подвижность	150-170 мм
Начало схватывания	150-180 минут
Водоудерживающая способность	не менее 99%
Прочность сцепления с основанием	не менее 0,3 МПа
Прочность на сжатие	не менее 2 МПа
Средняя плотность затвердевшего раствора	900-1100 кг/м3
Расход смеси при толщине 1 мм	0,8-1 кг/м2
Влажность помещения	не более 60%



Толщина слоя
5-50 мм



Расход составляет
0,8-1 кг на 1 м²



Прочность на отрыв:
не менее 0,3 МПа



Водоудерживающая способность
не менее 99%



Вяжущее:
гипс

ГОСТ Р 58279-2018



Центральный офис
Кемерово, пр. Кузнецкий 176, офис 4



Телефон для связи
+7 3842 65-01-25



E-mail
office@profiks.ru



Сайт
profiks.ru