

КЛАДОЧНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ БЛОКОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА «ЗИМА»

ПРОФИКС

Кладочный раствор предназначен для кладки плит и блоков из ячеистого бетона при температуре окружающего воздуха до -15°C. Также подходит для возведения кирпичных перегородок высотой не более 3 м.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Вяжущее	цемент и модифицирующие добавки
Максимальная крупность наполнителя	до 0,63 мм
Температура применения	от +5 до +30°C
Количество воды на 1 кг сухой смеси	0,22 – 0,23 л
Толщина слоя	не более 3 мм
Подвижность	160-180 +/- 10 мм
Сохраняемость первоначальной подвижности	4 часа
Время корректировки	не менее 10 минут
Прочность на сжатие	не менее 7,5 МПа в возрасте 28 суток
Предел прочности при сдвиге	не менее 0,5 МПа
Капиллярное водопоглощение	не более 0,4 кг/ (м ² *мин ^{0,5})
Средняя плотность в сухом состоянии	1400-1600 +/- 100 кг/м ³
Марка по морозостойкости	F50



Прочность
на сжатие
не менее 7,5 МПа



Марка по
морозостойкости:
F50



Высоко-
пластичный
раствор



Вяжущее:
цемент

ГОСТ Р 58272-2018



Центральный офис
Кемерово, пр. Кузнецкий 176, офис 4



Телефон для связи
+7 3842 65-01-25



E-mail
office@profiks.ru



Сайт
profiks.ru