

БЕТОН-КОНТАКТ ProFIX

ОПИСАНИЕ

Бетон-контакт – это высокоадгезионная грунтовка на основе полимерной дисперсии с добавлением наполнителя оптимальной granulometрии. Создает шероховатую поверхность, улучшая сцепление гладких слабо впитывающих и невпитывающих оснований с отделочными материалами.

НАЗНАЧЕНИЕ

Грунтовка бетон-контакт предназначена для обработки гладких слабо впитывающих и невпитывающих оснований (монолитный бетон, конструкции из железобетона, и др.) перед нанесением гипсовых штукатурки цементных клеев класса не менее С1. Благодаря созданию шероховатой поверхности улучшает адгезию к отделочным материалам, предотвращает их отслаивание и повышает долговечность покрытия. Для внутренних работ.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017. Основание должно быть сухим, не должно осыпаться и содержать загрязнения, которые могут препятствовать впитыванию грунтовки. Необходимо очистить основание от пыли, жировых и маслянистых пятен, грибка и плесени. Непрочные участки основания и цементное молочко следует удалить.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Перед использованием бетон-контакт необходимо тщательно перемешать в заводской таре при помощи миксера или дрели с насадкой пока состав не станет однородным. Запрещено добавлять воду в готовый грунтовочный состав. Грунтовку наносят кистью или коротковорсовым валиком за один проход, равномерно распределяя состав по всей поверхности без пропусков.

Время высыхания слоя зависит от условий окружающей среды, типа основания, и составляет около 3-х часов. После полного высыхания можно приступить к нанесению отделочных материалов, но не позднее 24 часов после нанесения грунтовки во избежание запыления обработанной поверхности. Загрунтованная поверхность должна быть устойчива к процарапыванию ребром металлической терки.

Работы следует выполнять при температуре окружающей среды и основания от +5°C до +35°C. Запрещается наносить бетон-контакт на промерзшее основание.



ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАДЕЖНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ ОСНОВАНИЯ С ОТДЕЛОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ



ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОЯВЛЕНИЕ ТРЕЩИН И ОТСЛАИВАНИЯ



ПОВЫШАЕТ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ОТДЕЛКИ



ИМЕЕТ ВЫСОКУЮ АДГЕЗИЮ К ОСНОВАНИЮ



ЦВЕТ ПОЗВОЛЯЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ ЗАГРУНТОВАННОСТЬ ОСНОВАНИЯ И РАСХОД ГРУНТА



ВЫДЕРЖИВАЕТ 5 ЦИКЛОВ ЗАМОРОЗКИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ДО -40°C

ИНСТРУМЕНТЫ

Коротковорсовый валик, кисть.

Внимание! Использовать только чистые ёмкости и инструмент.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Расход адгезионной грунтовки бетон-контакт составляет 0,2 – 0,4 кг/м² при нанесении в один слой и зависит от впитывающей способности основания.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в пластиковых ведрах по 7 кг и 14 кг. Срок хранения 1 год с даты изготовления в заводской герметичной упаковке при температуре от +5°C до +35°C. Необходимо исключить попадание прямых солнечных лучей. Допускается до 5 циклов замораживания при температуре не ниже -40°C без потери качества продукта. После заморозки не ускорять оттаивание. Размораживать необходимо при комнатной температуре в течение 1-2 суток. После размораживания необходимо перемешать продукт миксером до однородной консистенции.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Состав не токсичен, взрыво- и пожаробезопасен. При работе использовать СИЗ и избегать попадания в глаза. В случае попадания смеси в глаза следует промыть их водой и при необходимости обратиться к врачу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	водная дисперсия полимеров, минеральные наполнители
Цвет пленки	розовый
Плотность	1,4 – 1,6 кг/дм ³
Время высыхания пленки	не более 3 часов
Адгезия к бетону	не менее 1,5 МПа
Расход	0,2 – 0,4 кг/м ² при нанесении в один слой в зависимости от впитывающей способности основания
Температура применения	от +5°C до +35°C
Температура транспортировки и хранения	от +5°C до +35°C (допускается до 5 замораживаний при -40°C)

Все технические характеристики справедливы при температуре окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 60%.

Произведено в соответствии с ТУ 20.30.11-025-27634388-2025 «Грунтовочные составы Abson. Технические условия».

Представленная информация основана на нашем опыте и знаниях на сегодняшний день. Из-за наличия многочисленных факторов (температура и влажность окружающей среды, качество основания), влияющих на результат, требуется подбор рецептуры. За дополнительной информацией обращайтесь к представителю производителя.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ООО «МСТ»
650021, г. Кемерово,
ул. Грузовая, 18
8-800-350-97-93
+7-3842-777-457
abson.ru

abson 