

# ПОЛ «ТОЛСТОСЛОЙНЫЙ»

## НАЛИВНОЙ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ

# ПРОФИКС

Для высококачественного окончательного выравнивания горизонтальных бетонных, цементно-песчаных и других оснований с последующей укладкой керамических плиток, линолеума, ковровина, ПВХ-покрытий, паркета, ламината, пробковых покрытий, наливных полимерных покрытий и т. п. Применяется для изготовления выравнивающих слоёв, непосредственно связанных с основанием, в помещениях с умеренными механическими нагрузками, не подверженных постоянному воздействию влаги, в гражданском и промышленном строительстве.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Вязущее	композиционное
Максимальная крупность наполнителя	до 0,63 мм
Температура применения	от +5 до +30°C
Количество воды на 1 кг сухой смеси	0,24– 0,28 л
Трещиностойкость	высокая
Насыпная плотность	1200-1400 +/- 100 кг/м3
Подвижность к расплыву кольца	R <sub>к</sub> 6 (26-30 см)
Время начала схватывания	100 минут
Выход растворной смеси	из 1 кг сухой смеси 0,70 л
Время пешеходного движения	6 часов
Прочность на сжатие	не менее 16 МПа (28 суток)
Деформация усадки	не более 1,5 мм/м
Плотность раствора	1700-1900 +/- 100 кг/м3



Адгезия  
не менее 0,6 МПа



Толщина  
слоя: 2-100 мм



Расход  
составляет  
1,4–1,6 кг  
на 1 м<sup>2</sup>



Прочность  
на сжатие:  
не менее  
15 МПа



Высокопластичный  
легко наносимый  
на поверхность

Адгезия (прочность  
сцепления с бетонным  
основанием)

не менее 0,6 МПа

Толщина слоя

2-100 мм

ГОСТ 31358-2019



Центральный офис  
Кемерово, пр. Кузнецкий 176, офис 4



Телефон для связи  
+7 3842 65-01-25



E-mail  
office@profiks.ru



Сайт  
profiks.ru